

出货检验报告单

Inspection Report Report Delivery

订单号 PO NO: A20018240

批号 Batch No: 8240

编号: DF-QA 10/F2/01

级别 Line	3.0g	颜色 Color	检验标准: Comply with: Q/LFYL 04-2020 AQL1.5	型号 Size	S	M	L	XL	合计 Total
品种 Category	无粉指麻	特蓝		数量 Quantity	300	1100	760	100	2260

1.依据 ISO2859 中特殊检验 S-2 AQL1.5

样品号 Sample No	标准	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
型号(Size)		S	S	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	XL
检验项目 (Items)														
拉伸强度 Mpa TensileStrength	≥15	19.8	20.1	20.5	21.0	21.2	19.9	20.5	20.3	21.2	19.9	21.4	20.5	21.2
伸长率% ElongationRate	≥500	556	567	548	534	527	559	551	564	550	542	558	563	562
长度(Length):mm	≥240	241	242	241	241	243	241	240	241	242	243	241	242	242
宽度(Width):mm	80/95/110/120 ±10	87	87	95	95	95	96	96	95	105	105	105	106	115
腕部厚(Cuff):mm	≥0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
掌心厚(Palm):mm	≥0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
指尖厚(Finger):mm	≥0.05	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
克重 (Weight) g	2.5/3.0/3.5/4.0 ±0.3	2.74	2.63	2.91	2.94	2.87	2.91	2.99	3.02	3.62	3.57	3.46	3.57	3.95
拉伸强度 Mpa(老化后) TensileStrength	≥14	18.4	17.6	18.9	20.0	19.8	18.4	19.1	18.5	17.9	18.3	18.8	20.3	19.4
伸长率% (老化后) ElongationRate	≥400	532	551	521	519	522	542	543	533	541	533	540	548	540
结论(Conclusion):	合格													

2.吊水、外观检验

检验项目	吊水测试	外观检查				粉残留量	包装物检查	包装支数
		严重不合格	A类不合格	B类不合格	C类不合格			
标准		200 (3/4)	200 (7/8)	200 (10/11)	200 (14/15)	≤2mg/支	13 (1/2)	100支
型号		500 (7/8)	500 (14/15)	500 (21/22)	315 (21/22)			
S		0/500	0/500	2/500	2/315	0.7	0	100支
M		0/500	0/500	1/500	1/315	0.8	0	100支
L		0/500	0/500	1/500	2/315	1.0	0	100支
XL		0/200	0/200	1/200	1/200	1.1	0	100支
结论		合格				合格	合格	合格

检验员 (inspector): 许秀梅 2020.4.20

复核 (Auditor): 崔文娜 2020.4.20

